

Fiche technique

Atelier24 Zirkon

Non-tissé aiguilleté



Numéro(s) de référence :

1060 | 4060 | 5060 | 6260 | 7060
7860 | 8060 | 8660 | 8860 | 9060

Pictogrammes / Sigle de qualité / Certificats



Numéro DoP : TEPNAFZIR2

05 | 2021

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Dès apparition de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Fiche technique

Atelier24 Zirkon

Matériau / Structure

Type de fabrication	Non-tissé aiguilleté
Couche d'usure	polyamide à 100 %
Matériau du revers	Mat de fibres discontinues avec treillis PP
Poids initial de la couche d'usure (g/m ²) env.	540
Poids total (g/m ²) env.	1.320
Hauteur totale (mm) env.	5,5
Dimensions (cm) env.	200
Rapport (L x l en cm)	sans rapport

Caractéristiques du produit

Résistance à l'usure	33 élevée - industrie
Valeur de confort	LC1 - simple
Isolation phonique supplémentaire (dB) env.	21
Degré d'absorption de bruit (α_w)	0,15
Résistance à la lumière	env. 6
Pose avec décharge électrostatique	non
Résistance à la terre (Ω)	-
Résistance au passage de la chaleur (m ² xK/W) env.	0,09
Comportement au feu	B _{fl} -s1
Antistatique	oui
Effet antidérapant	DS
Résistance aux chaises à roulettes	oui

Tolérances

Écart de hauteur	Valeur nominale + 15 %, - 10 %
Écart de longueur	Longueur nominale $\pm$ 1,0 %
Écart de largeur	Largeur nominale $\pm$ 1,0 %
Écart du nombre de touffes	Valeur nominale + 10 %, - 7,5 %
Écart du poids des fils	Valeur moyenne + 13 %, - 10 %
Écart du poids total	Valeur nominale $\pm$ 15 %

Dimensions et valeurs de tolérance selon les normes DIN EN 14159 et EN 1307. Les caractéristiques dimensionnelles et les écarts dimensionnels admissibles qui ont été fixés en usine ont été indiqués en concordance avec la norme.