


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Eigenschaften Characteristics Caractéristiques	Norm Standards Norme	Einheit Unit Unité	Jokaleum LPX	Jokaleum PUR
Jokaleum LPX / Jokaleum PUR Strapazierfähiger Linoleum- boden in Bahnen, sehr pfle- geleicht, aus nachwachsenden Rohstoffen für den Einsatz im stark beanspruchten Objekt. <i>Tough Linoleum floorcovering very easy to maintain, made of largely renewable materials and predestinated for the use in hea- vy duty contract applications.</i> <i>Linoleum est très résistant , il est conçu pour les zones à fort trafic , tout en préservant notre environnement naturel , de part son traitement de surface et il est facile à entretenir.</i> Aufbau / Construction / Construction  LPX / PUR Vergütung LPX / PUR Treatment LPX / PUR Traitement Linoleum Linoleum Linoléum Unterschicht: Jutegewebe Backing: Jute fabric Envers: Toile de jute  Allg. bauaufsichtliche Zulassung er- teilt durch Dt. Institut für Bautechnik (DiBt). / General building approval given by the German Institute of Build- ing technology (DiBt). / L'approbation de l'inspection générale de construction donnée par l'Institut allemand pour la Construction (DiBt). * gegenüber künstlichem Licht * against artificial light * face à lumière artificielle ** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich. ** Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis or other aggressive chemicals – please contact us. ** Résistance dépend de la concentration et de la durée d'exposition , lors d'une forte exposition aux huiles , graisses , acides , alcalins ou autres produits chimiques agressifs , la consultation d'un expert est nécessaire. *** inkl. Unterschicht Jutegewebe *** incl. backing jute fabric *** incl. envers toile de jute	Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement	EN 548/ EN ISO 2401 I		Linoleum Linoleum Linoléum	Linoleum Linoleum Linoléum
	Oberflächenvergütung Surface treatment Traitement de surface			LPX	PUR
	Musterung Pattern Motif			marmoriert marbled marbré	marmoriert marbled marbré
	Farben Colours Coloris			I4	I4
	Flächengewicht Total weight Poids total	EN 430/ EN ISO 23997	g/m²	2.900	2.900
	Klassifizierung Classification Classements	EN 685/ EN ISO 10874		23, 34, 42	23, 34, 42
	Gesamtdicke Overall thickness Épaisseur totale	EN 428/ EN ISO 24346	mm	2,5 ***	2,5 ***
	Nutzschichtdicke Wear layer thickness Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	–	–
	Abmessung Bahnen Dimension rolls Dimension en rouleaux	EN 426/ EN ISO 24341	m	2 x ≤ 31	2 x ≤ 31
	Abmessung Fliesen Dimension tiles Dimension dalles	EN 427 / EN ISO 24342	cm	–	–
	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement		Fliesen Tiles Dalles	–	–
	Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel	EN 433/ EN ISO 24343	mm	≤ 0,15	≤ 0,15
	Farbbeständigkeit * Colour fastness * Tenue à la lumière *	ISO 105-B02	Stufe Level Degré	≥ 6	≥ 6
	Brandverhalten Behaviour to fire Classement feu	EN 13501-I	Klasse Class Classe	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1
	Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement	EN 13893 BGR 181		DS (≥ 0,30) / R9	DS (≥ 0,30) / R9
	Trittschallverbess. Impact sound reduction Bruits d'impact	ISO 10140	dB	4	4
	Wärmedurchlasswstd. Thermal conductivity Conductibilité thermique	EN 12667	m² K/W	0,015	0,015
	Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity Dissipation de la chaleur	EN 12524	W (m k)	0,17	0,17
	Elektrost. Verhalten Electrostatic properties Charge électrostatique	EN 1815	kV	ca. 2 antistatisch	ca. 2 antistatisch
	Ableitwiderstand Vertical resistance Résistance électrique	EN 1081	Ω	–	–
	Chemikalienbest. Chemical resistance Substances chimiques	EN 423/ EN ISO 26987		beständig ** resistant** résistant**	beständig ** resistant** résistant**
	Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure			–	–
	Stuhlrolleneignung Castor chair Sièges à roulettes	EN 425		geeignet, Typ W suitable, typ W approprié, typ W	geeignet, Typ W suitable, typ W approprié, typ W
	Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage par le sol			geeignet, max. 29 °C suitable, max. 29 °C approprié, max. 29 °C	geeignet, max. 29 °C suitable, max. 29 °C approprié, max. 29 °C