

Technisches Datenblatt

Intro Sauberlauf 16	Scratch
Herstellungsart	Tufting-Velours 5/32"
Material der Nutzschicht	100 % PA 6
Trägermaterial	Polylestervlies
Rückenausstattung	Schwerbeschichtung
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 1.150
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 3.350
Gesamtdicke (mm)	ca. 10,0
Noppenzahl/m ²	ca. 67.500
Erdableitwiderstand (Ohm)	ca. 1×10^{11}
Elektrostatische Aufladung (kV)	< 2
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ISO 140-8	ca. 26
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W) ISO 8302	ca. 0,14
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Strapazierwert	33: stark (gewerblich)
Komfortwert	LC 3 – hoch
CE Kennzeichnung EN 14041	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

