

Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Forte GT SL-Fliese
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	30 % PA / 70 % PP
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 700
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 3.300
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)**	ca. 0,25*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21**
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 7
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	4 m ² (=16 Fliesen)
Rückenausstattung	PUR-Schwerbeschichtung
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,08**
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-736
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



*

Hz: 125 250 500 1000 2000 4000**
 α_s : 0,02 0,03 0,13 0,33 0,23 0,27

**geprüft auf Klebesystem Teppichlifter "Soft"

Oktober 2016

JOKA® INKU