

Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Zirkon
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % PA
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 540
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 1.320
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 6
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	$< 1 \times 10^8$
Lieferbare Breite	ca. 200 cm
Rückenausstattung	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,09
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-401
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



*

Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
 α_s : 0,03 0,03 0,07 0,14 0,36 0,53