

Technische Daten Zero

JOKA®

Eigenschaften	Norm	Einheit	Zero
Belagsart	EN 14565		PVC-frei, homogen
Oberflächenvergütung			Ionomer-imprägniert
Musterung			-
Farben			45
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3.100

Lieferform Bahnen	EN ISO 24341	m	1,45 m x 10 - 25 m
Lieferform Fliesen		cm	-

Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874		23 / 34 / 43
----------------------	--------------	--	--------------

Fußbodenheizung			geeignet, max. 28°C
Stuhlrolleneignung	EN 425		geeignet (Stuhlrollen-Typ W)

Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	< 0,05
Farbbeständigkeit bei künstlichem Licht	EN ISO 105 - B 02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		C _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893		DS (>0,3)
	DIN 51130		R9
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	dB	ca. 3
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	< 2 (antistatisch)
Chemikalienbeständigkeit	EN 26987		*

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



EN 14041:2004