

Technisches Datenblatt

Trend20	Derby
Herstellungsart	getuftet 5/64" Frisé
Strapazierwert	32: normal - gewerblich
Komfortwert	LC 4 – luxuriös
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 1.200
Polhöhe (mm)	ca. 5,6
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 2.027
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,7
Noppenzahl/m ²	ca. 278.400
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 22
Lichteichtheit ISO 105 B02	≥ 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Action Back
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,12
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

