



07/2017 - Pomyłki i zmiany zastrzeżone / Eventualne różnice kolorystyczne na ilustracjach są związane z drukiem.

JOKA®
Object

Jordan ANSA Sp. Z.o.o · ul. Cukrowa 14a · 71-004 Szczecin · www.joka-living.pl

Markant
1255 | 1257

Treść

Jednorodny PVC w postaci rolek i płytek z bardzo łatwym utrzymaniem czystości w objektach o podwyższonym stopniu użytkowania.


4 – 17 Posadzki jednorodne

- **4** Markant
- **4** Trinity
- **6** Spezial
- **6** Extra
- **8** Vision
- **8** Electro
- **10** Galant
- **12** Titanium
- **12** Astral
- **14** Stone
- **16** Ideal

18 Sznury spawalnicze / druty topikowe



Dane techniczne	Właściwości	Norma	Jednostka miary	Markant	Trinity
Markant Trinity	Rodzaj wykładziny	ISO 10581		PVC, jednorodny	PVC, jednorodny
	Uszlachetnienie powierzchni			PUR	Evercare™
	Ciężar powierzchniowy	ISO 23997	g/m²	3.550	2.850
	Klasyfikacja	ISO 10874		23, 34, 43	34, 43
Posadzki jednorodne	Grubość całkowita	ISO 24346	mm	2,0	2,0
	Wymiary rolki	ISO 24341	m	2 x 20	2 x 20
Montaż	Wymiary płytek	ISO 24342	cm	60,8 x 60,8	–
	Jednostka opakowania	ISO 24342	St./m²	14 = 5,17	–
	Odporność na nacisk	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	ca. 0,02
	Trwałość kolorystyczna	ISO 105-B02	Stopień	≥ 6 przy sztucznym świetle	≥ 6 przy sztucznym świetle
	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
	Właściwości antypoślizgowe	EN 13893 BGR 181 DIN 51130		R9 DS	R9
	Poprawa tłumienia odgłosów kroków	ISO 717-2	dB	2	ca. 3
	Współczynnik oporu ciepła	EN 12667	m² k/w	ca. 0,01	–
	Przewodność cieplna	ISO 10456	W / (mK)	–	0,25
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2	< 2
	Opór elektryczny	EN 1081	Ohm	–	–
	Odporność na chemikalia*	ISO 26987		odporne*	odporne*
	Odporność na kółka krzeseł biurowych	ISO 4918 EN 425		tak, typ W	tak, typ W
	Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2		przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 27 °C	przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 28 °C




CE
EN 14041:2004

*Odporne w zależności od stężenia i czasu działania. W przypadku zwiększonego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów należy zasięgnąć porady.

Markant



1265 ■



1268 ■



1272 ■



1269 ■



1271 ■


1257 ■


1270 ■



1255 ■


1264 ■


1263 ■

Trinity



7109



7102


7100


7101



7107


7108


7103


7106



7105


7104

Program magazynowy

■ Płytki również dostępne w formule loco fabryka EXW

Dane techniczne	Właściwości	Norma	Jednostka miary	Spezial	Extra
Spezial Extra	Rodzaj wykładziny	ISO 10581		PVC, jednorodny	PVC, jednorodny
	Uszlachetnienie powierzchni			PUR	PUR+
	Ciężar powierzchniowy	ISO 23997	g/m²	3.200	3.300
	Klasyfikacja	ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43
Posadzki jednorodne	Grubość całkowita	ISO 24346	mm	2,0	2,0
	Wymiary rolki	ISO 24341	m	2 x 20	1,83 x 16 – 25
Montaż	Wymiary płytek	ISO 24342	cm	60,8 x 60,8	–
	Jednostka opakowania	ISO 24342	St./m²	14 = 5,17	–
	Odporność na nacisk	ISO 24343-1 ISO 24343	mm	≤ 0,1	ca. 0,04
	Trwałość kolorystyczna	ISO 105-B02	Stopień	≥ 6 przy sztucznym świetle	≥ 6 przy sztucznym świetle
	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
	Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130 EN 13893		R9 DS	R9 DS
	Poprawa tłumienia odgłosów kroków	ISO 10140-3 ISO 10140	dB	2	ca. 3
	Współczynnik oporu ciepła	EN 12667	m² k/w	ca. 0,01	ca. 0,01
	Przewodność cieplna	EN 12524	W / (mK)	–	0,25
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2	< 2
	Opór elektryczny	EN 1081	Ohm	–	–
	Odporność na chemikalia*	ISO 26987		odporne*	odporne*
	Odporność na kółka krzeseł biurowych	ISO 4918 EN 12529		tak, typ W	tak, typ W
	Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2		przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 27 °C	przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 29 °C



CE
EN 14041:2004

*Odporne w zależności od stężenia i czasu działania. W przypadku zwiększonego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów należy zasięgnąć porady.

Spezial

1201 ■


1203 ■


1202 ■



1212 ■


1209 ■


1210 ■


1206 ■


1208 ■


1211 ■


1204 ■


1205 ■


1207 ■

Extra


5004


5005


5006


5007


5001


5000


5002



5003


5008

Program magazynowy

■ Płytki również dostępne w formule loco fabryka EXW

Dane techniczne	Właściwości	Norma	Jednostka miary	Vision	Electro
Vision Electro	Rodzaj wykładziny	ISO 10581		PVC, jednorodny	PVC, jednorodny
	Uszlachetnienie powierzchni			Evercare™	PUR
	Ciężar powierzchniowy	ISO 23997	g/m²	2.850	3.300
	Klasyfikacja	ISO 10874		34, 43	23, 34, 43
Posadzki jednorodne	Grubość całkowita	ISO 24346	mm	2,0	2,0
	Wymiary rolki	ISO 24341	m	2 x 20	2 x 15
Montaż	Wymiary płytek	ISO 24342	cm	–	–
	Jednostka opakowania	ISO 24342	St./m²	–	–
	Odporność na nacisk	ISO 24343-1	mm	ca. 0,02	≤ 0,1
	Trwałość kolorystyczna	ISO 105-B02	Stopień	≥ 6 przy sztucznym świetle	≥ 6 przy sztucznym świetle
	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
	Właściwości antypoślizgowe	EN 13893 BGR 181 DIN 51130		R9	R9 DS
	Poprawa tłumienia odgłosów kroków	ISO 717-2	dB	ca. 3	–
	Współczynnik oporu ciepła	EN 12667	m² k/w	–	ca. 0,01
	Przewodność cieplna	ISO 10456	W / (mK)	0,25	–
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2	< 2
	Opór elektryczny	EN 1081	Ohm	–	$<10^8$
	Odporność na chemikalia*	ISO 26987		odporne*	odporne*
	Odporność na kółka krzeseł biurowych	ISO 4918 EN 12529		tak, typ W	tak, typ W
	Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2		przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 28 °C	przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 30 °C





CE
EN 14041:2004

*Odporne w zależności od stężenia i czasu działania. W przypadku zwiększonego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów należy zasięgnąć porady.


Vision


7083


7084



7078


7087



7072



7085



7089



7082



7079



7088


7091


7086


7076


7081


7080


7092

Electro


3053



3050


3051


3052

Program magazynowy

Dane techniczne	Właściwości	Norma	Jednostka miary	Galant
Galant	Rodzaj wykładziny	ISO 10581		PVC, jednorodny
	Uszlachetnienie powierzchni			PUR+
	Ciężar powierzchniowy	ISO 23997	g/m²	3.300
	Klasyfikacja	ISO 10874		23, 34, 43
Posadzki jednorodne	Grubość całkowita	ISO 24346	mm	2,0
	Wymiary rolki	ISO 24341	m	1,83 x 16 – 25
Montaż	Wymiary płytek	ISO 24342	cm	–
	Jednostka opakowania	ISO 24342	St./m²	–
	Odporność na nacisk	ISO 24343-1	mm	ca. 0,04
	Trwałość kolorystyczna	ISO 105-B02	Stopień	≥ 6 przy sztucznym świetle
	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	B_{fl}-s1
	Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Poprawa tłumienia odgłosów kroków	ISO 10140	dB	ca. 3
	Współczynnik oporu ciepła	EN 12667 DIN 52612	m² k/w	ca. 0,01
	Przewodność cieplna	EN 12524	W / (mK)	0,25
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	kV	≤ 2
	Opór elektryczny	EN 1081	Ohm	–
	Odporność na chemikalia*	ISO 26987		odporne*
	Odporność na kółka krzeseł biurowych	ISO 4918 EN 12529		tak, typ W
	Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2		przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 29 °C




CE
EN 14041:2004

*Odporne w zależności od stężenia i czasu działania. W przypadku zwiększonego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów należy zasięgnąć porady.


Galant



5027



5030



5025



5024



5031



5029



5026


5028


5022



5021


5020


5023

Program magazynowy

Dane techniczne	Właściwości	Norma	Jednostka miary	Titanium	Astral
Titanium Astral	Rodzaj wykładziny	ISO 10581		PVC, jednorodny	PVC, jednorodny
	Uszlachetnienie powierzchni			PUR	PUR
	Ciężar powierzchniowy	ISO 23997	g/m²	3.700	2.800
	Klasyfikacja	ISO 10874		34, 43	34, 43
Posadzki jednorodne	Grubość całkowita	ISO 24346	mm	2,0	2,0
	Wymiary rolki	ISO 24341	m	2 x 23	2 x 20
Montaż	Wymiary płytek	ISO 24342	cm	A) 61 x 61 B) 30 x 30	–
	Jednostka opakowania	ISO 24342	St./m²	A) 16 = 5,95 B) 50 = 4,50	–
	Odporność na nacisk	ISO 24343-1	mm	ca. 0,04	ca. 0,1
	Trwałość kolorystyczna	ISO 105-B02	Stopień	≥ 6 przy sztucznym świetle	≥ 6 przy sztucznym świetle
	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
	Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130 EN 13893		R9 ≥ 0,3	R9 DS
	Poprawa tłumienia odgłosów kroków	ISO 717-2	dB	–	ca. 3
	Współczynnik oporu ciepła	EN 12667 EN 12524	m² k/w	ca. 0,01	0,012
	Przewodność cieplna	ISO 10456	W / (mK)	–	–
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2	< 2
	Opór elektryczny	EN 1081	Ohm	–	–
	Odporność na chemikalia*	ISO 26987		odporne*	odporne*
	Odporność na kółka krzeseł biurowych	ISO 4918 EN 12529		tak, typ W	tak, typ W
	Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2		przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 30 °C	przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 27 °C



CE
EN 14041:2004

*Odporne w zależności od stężenia i czasu działania. W przypadku zwiększonego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów należy zasięgnąć porady.

Titanium

3010 ■


3002 ■


3003 ■


3006 ■


3009 ■


3005 ■


3004 ■


3001 ■


3008 ■



3007 ■


Astral



4002



4001



4000


4007


4006


4003



4004


4005

Program magazynowy

■ Płytki również dostępne w formule loco fabryka EXW

Dane techniczne	Właściwości	Norma	Jednostka miary	Stone
Stone	Rodzaj wykładziny	ISO 10581		PVC, jednorodny
	Uszlachetnienie powierzchni			PUR+
	Ciężar powierzchniowy	ISO 23997	g/m²	2.800
	Klasyfikacja	ISO 10874		34, 43
Posadzki jednorodne	Grubość całkowita	ISO 24346	mm	2,0
	Wymiary rolki	ISO 24341	m	2 x 25
Montaż	Wymiary płytek	ISO 24342	cm	61 x 61
	Jednostka opakowania	ISO 24342	St./m²	14 = 5,21
	Odporność na nacisk	ISO 24343-1	mm	ca. 0,02
	Trwałość kolorystyczna	ISO 105-B02	Stopień	≥ 7 przy sztucznym świetle
	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	B_{fl}-s1
	Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
	Poprawa tłumienia odgłosów kroków	DIN 52210	dB	–
	Współczynnik oporu ciepła	EN 12667	m² k/w	0,01
	Przewodność cieplna	EN 12524	W / (mK)	0,25
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2
	Opór elektryczny	EN 1081	Ohm	–
	Odporność na chemikalia*	ISO 26987		odporne*
	Odporność na kółka krzeseł biurowych	ISO 4918 EN 12529		tak, typ W
	Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2		przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 30 °C




CE
EN 14041:2004

*Odporne w zależności od stężenia i czasu działania. W przypadku zwiększonego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów należy zasięgnąć porady.

Stone


3021 ■


3032 ■



3028 ■



3023 ■



3030 ■



3020 ■



3031 ■



3029 ■



3025 ■



3022 ■


3034 ■


3024 ■


3026 ■


3033 ■


3035 ■


3027 ■

Program magazynowy

■ Płytki również dostępne w formule loco fabryka EXW

Dane techniczne	Właściwości	Norma	Jednostka miary	Ideal
Ideal	Rodzaj wykładziny	ISO 10581		PVC, jednorodny
	Uszlachetnienie powierzchni			Evercare™
	Ciężar powierzchniowy	ISO 23997	g/m²	3.300
	Klasyfikacja	ISO 10874		34–43
Posadzki jednorodne	Grubość całkowita	ISO 24346	mm	2,0
	Wymiary rolki	ISO 24341	m	2 x 20
Montaż	Wymiary płytek	ISO 24342	cm	60,8 x 60,8
	Jednostka opakowania	ISO 24342	St./m²	20 = 7,39
	Odporność na nacisk	ISO 24343-1	mm	ca. 0,03
	Trwałość kolorystyczna	ISO 105-B02	Stopień	≥ 6 przy sztucznym świetle
	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	B_{fl}-s1
	Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130 BGR 181		R9
	Poprawa tłumienia odgłosów kroków	ISO 717-2	dB	ca. 3
	Współczynnik oporu ciepła	EN 12667	m² k/w	–
	Przewodność cieplna	ISO 10456	W / (mK)	0,25
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2
	Opór elektryczny	EN 1081	Ohm	–
	Odporność na chemikalia*	ISO 26987		odporne*
	Odporność na kółka krzeseł biurowych	EN 12529		tak, typ W
	Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2		przystosowane zgodnie z EN 1264, maks. 28 °C



CE
EN 14041:2004

*Odporne w zależności od stężenia i czasu działania. W przypadku zwiększonego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów należy zasięgnąć porady.

Ideal

2701 ■


2702 ■


2708 ■


2713 ■


2714 ■


2703 ■


2707 ■


2715 ■


2716 ■


2717 ■


2704 ■



2709 ■



2718 ■

2705 ■


2706 ■


2711 ■


2710 ■


2712 ■

Program magazynowy

■ Płytki również dostępne w formule loco fabryka EXW

Sznury spawalnicze / druty topikowe





Wysokiej jakości sznury spawalnicze do PVC do fachowego zgrzewania jednorodnych wykładzin PVC i profili połączeniowych PVC gwarantują:

- spełnienie najwyższych wymagań technicznych
- bezpieczne, odporne na zużycie spawanie przy łatwej obróbce za pomocą wszystkich powszechnie stosowanych technik spawania termicznego
- bardzo niewielkie obkurczanie, a dzięki temu jednorodną, bezszwową powierzchnią wykładziny
- duża prędkość obróbki za pomocą wszystkich powszechnie stosowanych narzędzi
- nieszkodliwe dla zdrowia użytkowanie, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, nieszkodliwych dla zdrowia surowców
- indywidualność dzięki dużemu wyborowi kolorystyki i wzornictwa. Dostępne w magazynie.

zapotrzebowanie na sznury spawalnicze na m² powierzchni podłogi

Rolki	180–200 cm	ok. 1,0 m.b.
Płytki	61,0 x 61,0 cm	ca. 3,5 m.b.
	60,8 x 60,8 cm	ca. 3,3 m.b.
	30,0 x 30,0 cm	ca. 6,7 m.b.









Stone
3030 | 3023