

# Technisches Datenblatt

Format 18 WebArt	Contura
Herstellungsart	gewebt
Strapazierwert	33 : stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 - einfach
Polmaterial	100 % PA 6.6
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 700
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 2.200
Polhöhe (mm)	ca. 3,3
Gesamthöhe (mm)	ca. 4,1
Noppenzahl/m <sup>2</sup>	ca. 72.000
Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )	ca. 0,15
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 15
Lichtecktheit	5-6
Ableitfähig verlegbar	auf Anfrage
Lieferbare Breite	ca. 400 cm
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m <sup>2</sup> (K/W)	ca. 0,06
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-740
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

