


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Eigenschaften Characteristics Caractéristiques	Norm Standards Norme	Einheit Unit Unité	Ideal PUR
Ideal PUR Homogener PVC in Bahnen und Fliesen mit sehr pflegeleichter Oberflächenvergütung für den Einsatz im stark beanspruchten Objekt. <i>Homogeneous PVC available by the roll as well as tiles with special coatings for maximum protection against everyday scuffs and scratches for lower maintenance and cleaning.</i> <i>Révétement PVC homogène, disponible en rouleaux et en dalles avec un traitement très résistant, pour une utilisation en trafic intense.</i> Aufbau / Construction / Construction  U Allg. bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Dt. Institut für Bautechnik (DiBt). / General building approval given by the German Institute of Building technology (DiBt). / L'approbation de l'inspection générale de construction donnée par Institut allemand pour la Construction (DiBt). * gegenüber künstlichem Licht * against artificial light * face à lumière artificielle ** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich. ** Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis or other aggressive chemicals – please contact us. ** Résistance dépend de la concentration et de la durée d'exposition, lors d'une forte exposition aux huiles, graisses, acides, alcalins ou autres produits chimiques agressifs, la consultation d'un expert est nécessaire.	Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement	EN 649		PVC, homogen PVC, homogeneous PVC, homogène
	Oberflächenvergütung Surface treatment Traitement de surface			Evercare™
	Musterung Pattern Motif			marmoriert marbled marbré
	Farben Colours Coloris			I8
	Flächengewicht Total weight Poids total	EN 430	g/m²	3.300
	Klassifizierung Classification Classements	EN 685		23, 34, 43
	Gesamtdicke Overall thickness Épaisseur totale	EN 428	mm	2,0
	Nutzschichtdicke Wear layer thickness Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	–
	Abmessung Bahnen Dimension rolls Dimension en rouleaux	EN 426	m	2 x 20
	Abmessung Fliesen Dimension tiles Dimension dalles	EN 427	cm	60,8 x 60,8
	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement		Fliesen Tiles Dalles	20 = 7,39 m²
	Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel	EN 433	mm	ca. 0,03
	Farbbeständigkeit * Colour fastness * Tenue à la lumière *	EN 20105-B02	Stufe Level Degré	≥ 6
	Brandverhalten Behaviour to fire Classement feu	EN 13501-I	Klasse Class Classe	Bfl-s1
	Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement	BGR 181 DIN 51130		DS / R9
	Trittschallverbess. Impact sound reduction Bruits d'impact	EN ISO 717-2	dB	–
	Wärmedurchlasswstd. Thermal conductivity Conductibilité thermique		m² k/w	–
	Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity Dissipation de la chaleur	EN 12524	W (m k)	0,25
	Elektrost. Verhalten Electrostatic properties Charge électrostatique	EN 1815 	kV	< 2 antistatisch
	Ableitwiderstand Vertical resistance Résistance électrique	EN 1081	Ω	–
	Chemikalienbest. Chemical resistance Substances chimiques	EN 423		beständig ** resistant** résistant**
	Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure	EN 649		M
	Stuhlrolleneignung Castor chair Sièges à roulettes	EN 425 		geeignet, Typ W suitable, typ W approprié, typ W
	Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage par le sol			geeignet, max. 28 °C suitable, max. 28 °C approprié, max. 28 °C